



HEMOFLUID

FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

HEMOKAL

Ulja za kaljenje

HEMOKAL su ulja za kaljenje pozicija od nelegiranih, nisko i visoko legiranih čelika. Veoma su otporna na visoke temperature. Imaju visoke tačke paljenja i otporna su na stvaranje koksa i koksni naslaga na predmetima kaljenja. Poseduju visoku oksidacionu stabilnost, pa ne dolazi do ugušćivanja tokom eksploatacije, niti do termičke degradacije ulja. Mogu se primenjivati u neutralnim i alkalnim sonim kupkama.

NIVO KVALITETA: **ISO 6743-14, L-UH**
ISO/TS 12927

KARAKTERISTIKA	JED.	22	32	46	68	100	150
Izgled	-	bistro	bistro	bistro	bistro	bistro	bistro
Gustina na 15 °C	g/ml	0,865	0,870	0,875	0,880	0,890	0,900
Kinematska viskoznost na 40 °C	mm ² /s	22	32	46	68	100	150
Kinematska viskoznost na 100 °C	mm ² /s	4,3	5,4	6,8	8,7	11,3	14,6
Indeks viskozunosti	-	100	100	101	99	99	96
Tačka paljenja °C	°C	215	216	217	220	225	227
Neutralizacioni broj	mg KOH/g	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Ugljenični ostatak	%	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

HEMOKAL 22 i 32 se preporučuju za primenu u temperaturnom opsegu 30-50 °C.

HEMOKAL 46 se preporučuje za primenu u temperaturnom opsegu 40-100 °C.

HEMOKAL 68 se preporučuje za primenu u temperaturnom opsegu 60-110 °C.

HEMOKAL 100 i 150 se preporučuje za primenu u temperaturnom opsegu 80-160 °C.

PAKOVANJE:

- Plastične kante od 20 L
- Limene bačve od 180 kg
- IBC kontejneri

Fizičko hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809