

**HEMOFLUID**FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

HEMOKOR 235 A

Ulje za zaštitu od korozije

HEMOKOR 235 A se koristi za antikorozijsku zaštitu metalnih delova, sklopova, alata, valjanih limova, traka i profila i slično, u uslovima unutrašnjeg skladištenja. Po potrebi, osim zaštite može se koristiti i za opšte podmazivanje, naročito na nižim temperaturama.

HEMOKOR 235 A se nanosi na čiste, odmašćene površine raspršivanjem, premazivanjem, ili potapanjem na temperaturama od -30 °C do + 50 °C.

HEMOKOR 235 A na metalnim površinama daje tanak zaštitni uljni film svetlo braon boje, koji vrlo dobro prijanja.

**NIVO KVALITETA: ISO-L-RDD
MIL-C-22 235 A**

TIPIČNE KARAKTERISTIKE	METODE	HEMOKOR 235 A
Tačka paljenja, °C	EN ISO 2592	Min. 160
Kinem.viskoznost na 40°C, mm ² /s	ISO 3104	Min. 35
Kinem.viskoznost na 100°C, mm ² /s	ISO 3104	Min. 5
Tačka stinjanja, °C	ISO 3016	Max - 35

Prilikom montaže, zaštićene mehanizme ili sklopove ne treba odmašćivati, ukoliko je predviđeno podmazivanje istih tokom eksploatacije. Zaštitni uljni film je kompatibilan sa klasičnim mazivima.

PAKOVANJE:

- Plastične kante 10 L
- Plastične kante 20 L
- Limene bačve 180 kg
- IBC kontejneri 1000 L

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 **mob. tel. centrale:** +381(0)64/ 888 4917 **telefax:** +381(0)37/438 809