

**HEMOFLUID**FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

HEMOPOL KS

Ulja za podmazivanje kliznih staza

HEMOPOL KS ulja se preporučuju za podmazivanje kliznih staza preciznih mašina, linearnih i kružnih vođica i svih kliznih površina gde se zahteva ujednačeno kontinualno kretanje, bez zastoja i „kočenja“. Uspešno se primenjuju u uslovima visokih pritisaka i malih brzina.

HEMOPOL KS odlikuju odlična adhezionna svojstva i na metalnim površinama formiraju homogen uljni film, koji omogućava efikasno podmazivanje bez zastoja, trzanja i slično. Ova ulja u sebi sadrže i antikorozijske aditive, tako da sprečavaju pojavu rđe i korozije.

NIVO KVALITETA:

ISO 11158 HG
ISO 6743 (L-HG)
ISO 19378 (GA/GB)
ISO 6743-13 (L-GA, L-GB)

Cincinnati Milacron P 53 (VG 32)
Cincinnati Milacron P 47 (VG 68)
Cincinnati Milacron P 50 (VG 220)

KARAKTERISTIKA	JED.	METODA	32	46	68	100	150	220	320	460	680
Gustina na 15°C	g/ml	SRPS EN ISO 3675	0,87	0,87	0,87	0,88	0,88	0,89	0,9	0,91	0,92
Kinemat. Viskoz. na 40°C	mm ² /s	SRPS ISO 3104	32	46	68	100	150	220	320	460	680
Kinemat. Viskoz. na 100°C	mm ² /s	SRPS ISO 3104	5,3	6,65	8,6	11	14,6	19,0	23,2	29,25	37,5
Indeks viskoznosti	-	SRPS ISO 2909	95	95	95	95	95	95	90	90	90
Tačka paljenja	°C	SRPS EN ISO 2592	200	205	210	215	220	225	230	235	245
Tačka stinjanja	°C	SRPS ISO 3016	-24	-23	-21	-18	-17	-17	-15	-12	-9
Korozija na Cu, 3h/100°C	stepen	SRPS EN ISO 2160	1	1	1	1	1	1	1	1	1

HEMOPOL KS ulja poseduju odlične osobine potiskivanja i izdvajanja vode, u slučajevima akcidentnog prodora vode u tribološki sistem.

PAKOVANJE:

- Plastični kanisteri od 4L, 5L, 10L i 20L,
- Bačve od 180 kg,
- IBC kontejneri

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809