



# HEMOFLUID

FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA  
HEMOFLUID a.d.

## PRESOL 170 A

*Aktivno ulje za deformaciju metala na hladno*

**PRESOL 170 A** je aktivno ulje za deformaciju metala na bazi mineralnog ulja i kombinacije polarnih mazivih, antihabajućih i antikorozivnih aditiva. Sadržaj aktivnog sumpora obezbeđuje efikasno podmazivanje kod teških operacija prilikom hladne deformacije metala. Specijalni aditivi obezbeđuju međufaznu zaštitu predmeta obrade od korozije i lakše uklanjanje upotrebom industrijskih sredstava za odmašćivanje.

**PRESOL 170 A** se primenjuje kod operacija dubokog izvlačenja teško obradivih čelika i teških operacija (deformacije na hladno) cevi i limova. Koristi se u auto industriji pri proizvodnji glava motora, u proizvodnji sanitarnih kada, bojlera, rezervoara, korita i posuđa.

Na predmete obrade nanosi se premazivanjem, ili rasprskivanjem.  
Nije pogodan za obojene metale kao što su bakar i mesing.

**NIVO KVALITETA:** SRPS ISO-6743-7, L-MHE  
SRPS ISO/TS 12927 /Tab.1

| KARAKTERISTIKA                                     | METODA           | Tipične vrednosti |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Izgled koncentrata                                 | Vizuelno         | Prozirna tečnost  |
| Gustina na 15°C, g/cm <sup>3</sup>                 | SRPS EN ISO 3675 | 0,90              |
| Kinematska viskoznost na 40 °C, mm <sup>2</sup> /s | SRPS ISO 3104    | 170               |
| Tačka paljenja, °C                                 | EN ISO 2592      | min 180           |
| Korozija na bakru (100°C/3h), stepen               | EN ISO 2592      | 4 c               |
| Korozija na čeliku, ocena                          | SO 7120          | Bez korozije      |

**PRESOL 170 A** ne sadži hlór.

### PAKOVANJE:

- Plastični kanisteri 10L i 20L
- Bačve od 180 kg
- IBC kontejneri

*Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.*

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809